プローブタックテスター

EGTE-6001

EGTE-6002

粘着剤の重要な要素であるタックを定量的に評価する装置です。接触荷重(圧力)・接触時間・剥離速度が任意に設定でき、実用に沿った条件での試験を行えます。また、波形処理にて剥離状況のモニタリング・評価も可能です。恒温槽を組込み広範囲の温度条件下で試験が可能なタイプもございます。

Specification:

Model No.EGTE-6001

標準仕様

容量	:	50N ロードセル
プローブ	:	φ5.05mm
接触圧力	:	10, 20, 50, 100, 200, 500 1000gf/cm2
接触時間	:	0.1～999.9sec 1sec～9999h59min59sec
剥離/接触速度	:	0.01～10cm/sec
操作方式	:	タッチパネル方式
荷重表示	:	デジタル表示計(トラック/ピーク切換機能付)
参考規格	:	ASTM D 2979, (JIS Z 0237)
電源	:	AC100V
寸法	:	約(W)30×(D)45×(H)40cm
オプション	:	プローブ形状変更, 接触圧力変更, 波形処理装置

本機はTE－6001に恒温槽を組込み広範囲の温度条件下で試験が可能な装置です。

Specification:

Model No.EGTE-6002

標準仕様

容量	:	50N ロードセル
プローブ	:	φ5.05mm
接触圧力	:	10, 20, 50, 100, 200, 500 1000gf/cm2
接触時間	:	0.1～999.9sec 1sec～9999h59min59sec
剥離/接触速度	:	0.01～10cm/sec
操作方式	:	タッチパネル方式
荷重表示	:	デジタル表示計(トラック/ピーク切換機能付)
温度範囲	:	-30～120℃
加熱方式	:	熱風循環ヒータ加熱
冷却方式	:	冷凍ユニット
参考規格	:	ASTM D 2979, (JIS Z 0237)
電源	:	AC200V 3相
寸法	:	約(W)95×(D)75×(H)160cm
オプション	:	プローブ形状変更, 接触圧力変更, 波形処理装置

お問合せ先
有限会社イーガーコーポレーション
〒595-0804　大阪府泉北郡忠岡町馬瀬3-1-1
電話: 0725-33-5666 ファックス: 0725-32-6660
http://www.eagercorp.biz/　info@eagercorp.biz

CONTACT
EAGER CORPORATION
3-1-1 MAZE TADAOKA-CHO SENBOKU-GUN
ZIP: 595-0804 OSAKA JAPAN
PHONE: 0725-33-5666 FAX: 0725-32-6660
http://www.eagercorp.biz/　info@eagercorp.biz